



LAMSCOBEL® HYDROFUGE WS 25

WATERGEDRAGEN HYDROFOBERINGSKRÈME OP BASIS VAN SILAAN-SILOXAAN EN COPOLYMEER

OMSCHRIJVING:

Lamscobel® Hydrofuge WS 25 is een hoogwaardige hydrofuge op basis van silaan-siloxaan en copolymeer. Wordt toegepast voor de hydrofobering van minerale substraten zoals: baksteen, betonklinkers, minerale pleisters, kalksteen, ...

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Milieuvriendelijk, veilig in de verwerking
- Goede waterwering en waterafstotend
- Scheuroverbruggend en poriënvullend tot 500 micron
- UV-bestendig
- Door de thixotropie is het product nauwkeurig - zonder verlies of morsen - aan te brengen
- Waterdampdoorlaatbaar
- Verhindert mos- en algengroei
- Diepe penetratie
- Hoge alkalibestendigheid
- Goed pareleffect

BEPERKINGEN:

- Opletten bij toepassingen op arduin, zal de arduin verkleuren.
- Kan een lichte verkleuring geven op baksteen. Zet eerst een staal.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

Lamscobel® Hydrofuge WS 25 maakt poreuze minerale ondergronden zoals baksteen, beton, ... waterwerend, zonder daarbij het natuurlijke aspect van het behandelde oppervlak te veranderen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Lamscobel® Hydrofuge WS 25 onverdund aanbrengen met kwast, rol, of dmv airless apparatuur.
- 150 tot 200 ml/m² aanbrengen in 1 enkele bewerking. De exacte hoeveelheid die men dient aan te brengen hangt sterk af van de absorptie van het substraat.
- Het product zorgvuldig en gelijkmatig aanbrengen en goed uitstrijken. Geen witte resten laten opdrogen.

Droogtijd: naargelang de omgevingsfactoren: +/- 24 uur.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Werkzame stofgehalte: ca 25 %
Densiteit: ca 0,95 kg/L
pH: neutraal
Uiterlijk: melkachtige, witte pasta

VERBRUIK:

Afhankelijk van de ondergrond: 150 tot 200 ml/m²

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

VERPAKKING:

Emmer 10 L

HOUDBAARHEID:

In gesloten verpakking minstens 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren.



Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande informatie kan mogelijk veranderen. Aanspassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage. The above information may be subject to amendments, which will be published in revised versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that are due to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be requested or are available on the website.