



LAMSCOBEL® HYDROFUGE SOLVENT S10

KLEURLOOS IMPREGNEERMIDDEL - SOLVENTGEDRAGEN. VOOR STEENACHTIGE ONDERGRONDEN

OMSCHRIJVING:

Lamscobel Hydrofuge Solvent S10 is een kleurloos impregneermiddel voor steenachtige ondergronden.

Het product is gebaseerd op een 10 %-combinatie van oligomeersiloxanen en laag-moleculaire silanen.

Lamscobel Hydrofuge Solvent S10 heeft een volledig waterafstotende, ademende laag.

Nota: Niet geschikt voor toepassingen op arduin.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:

- Zeer goed watervast, zeer duurzaam waterafstotend.
- Vermindert vuilaanhechting, mos- en algengroei.
- Op droge en licht vochtige ondergronden te verwerken. (minimum drie dagen winddroog).
- Zeer goede penetratie.
- Hoge alkali- en U.V.-bestendigheid.
- Waterdampdoorlaatbaar.
- Lichte verkleuring en glansloos.
- Scheuroverbruggend tot 200 micron.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

Lamscobel Hydrofuge Solvent S10 dient voor het waterwerend maken van alle steenachtige ondergronden zoals gevelelementen, klinker- en metselwerk, mortel, minerale pleistermaterialen, gasbeton, beton, eternietplaten, bakstenen etc.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Vorbereiding:

- De ondergrond moet ten minste "winddroog" zijn.
- Vervuilde oppervlakten vooraf reinigen of stralen.
- Scheuren groter dan 0,2 mm, losse voegen en gaten eerst herstellen.
- Verf en bitumen verwijderen.
- Ruiten, verfwerk, raam- en deurkozijnen afdekken met plastic folie.
- Mossen en algen behandelen met Lamscobel Mos- en Algenrigger. Voor de werkwijze: zie technische fiche.

Toepassing:

- Lamscobel Hydrofuge Solvent S10 onverdund aanbrengen met langharige blokkwast of nevelspuit d.m.v. beveloeien van boven naar beneden.
- Bij voorkeur 2 lagen nat in nat rijkelijk

ALGEMENE OPMERKINGEN

Enkel verwerken bij temperaturen boven 5 °C.

Droging: 15 min. bij 15 °C.

Gereedschap reinigen met White Spirit of thinner.

De met Lamscobel Hydrofuge Solvent S10 behandelde muren kunnen niet

zomaar worden overschilderd. Raadpleeg hiervoor uw leverancier.

Niet toepassen op arduin (veroorzaakt vlekken).

Vlekken op glas onmiddellijk verwijderen met White Spirit of thinner.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Basis: 10 % oligomeer- siloxaan/silanen

Uitzicht: heldere oplossing

Consistentie: waterdun

Vlampunt cc (astm d93): > 40 °C

Densiteit: ca 0.8 g/cm³ bij 20 °C

Alkalibestendigheid: uitstekend

Veiligheid: raadpleeg de veiligheidsfiche

Transport: raadpleeg de veiligheidsfiche

VERBRUIK:

Afhankelijk van de ondergrond ca. 0,5 tot 1 liter/m².

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten om het exacte gebruik te bepalen.

HOUDBAARHEID:

In goed gesloten verpakking, tenminste 12 maanden houdbaar mits droog en vorstvrij bewaard.

VERPAKKING:

PVC bus van 5 - 10 - 25 liter en vaten van 200 liter.



Hundelgemsesteenweg 442
9820 Merelbeke

info@lamscobel-products.com
www.lamscobel-products.com
+32 (0)9 335 51 85

MEDEDELING: Het is aan de gebruiker te ondergaan of de producten geschikt zijn voor de gekozen werken. Lamscobel is niet verantwoordelijk voor resulterende schade. De bovenstaande informatie kan mogelijks veranderen. Aanpassingen zullen worden geplaatst in vernieuwde technische fiches. We zijn niet verantwoordelijk voor ontevreden resultaten die niets te maken hebben met de kwaliteit van het product. De technische informatie is bepaald door de huidige informatie en ervaring. De meest recente technische fiches zijn beschikbaar op onze website.

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the product is suited for its chosen application. Lamscobel is not liable for any resultant damage. The above information may be subject to amendments, which will be published in revised versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that are due to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be requested or are available on the website.